

**Prüfergebnisse Test results**

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.  
*The test results refer to the samples tested in the laboratory.*

**Rutschhemmende Eigenschaften Slip resistance**

Die Vorbereitung der Prüfbeläge erfolgte durch den Auftraggeber. Der Belag war auf einer Trägerplatte aufgeklebt..

The preparation of the floor surfacings was carried out by the client. The flooring was glued on a wood fibreboard.

Die Prüfung erfolgte gemäß dem Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr BGR 181 und nach DIN 51130: 2010-10.

*Testing according "Merkblatt für Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr BGR 181" and DIN 51130: 2010-10.*

Der Verdrängungsraum wurde nicht geprüft The space of displacement was not determined.

Prüftag: 07.06.2018 (Rutschhemmende Eigenschaften)  
 Date of testing (Slip resistance)

Prüf- körper  <i>Sam- ples</i>	Oberflächenbearbeitung  <i>Surface finishing</i>  1)	mittl. Gesamt- akzeptanz- winkel <i>mean angle of acceptance</i>  $\alpha_{ges}$	Bewertungsgruppe der Rutschhemmung  <i>group of assessment of slip resistance</i>		Verdrängungsraum  <i>space of displacement</i>  cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup>   Bewertungs- gruppe	
Nr. 1	SE-TB1-636 - 0,8 mm längs <i>lengthwise</i>	36,3	R 13	$\alpha_{ges} > 35^\circ$	-	-
Nr. 2	SE-TB1-636 - 0,8 mm quer <i>crosswise</i>	35,1	R 13	$\alpha_{ges} > 35^\circ$	-	-

1) Angaben des Auftraggebers *Specifications given by the client*

**Dieses Prüfzeugnis gilt auch für andere Blechstärken mit der gleichen Oberflächenbearbeitung.**  
***This test certificate is also valid for all other panel thicknesses with same surface finishings.***

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
 Materialprüfinstitut



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch



Bearbeiter  
 ak



A. Klarmann, Steintechniker